

LOXEAL LOXEAL 24-18

Description

Résine anaérobie de faible force, pour le blocage des écrous, des boulons et des vis qui doivent se démonter facilement.
Résiste à la chaleur, à la corrosion, aux vibrations, à l'eau, au gaz, aux lubrifiants, aux hydrocarbures et aux divers produits chimiques.

Propriétés Physiques

Composition	Résine méthacrylate anaérobie
Couleur	Pourpre
Fluorescence	Sous lumière bleue
Viscosité (à 25° C- mPa.s)	800-1400
Densité (g/ml)	1.05
Diamètre jeu maxi.	M24-0.20 mm
Point d'inflammabilité	> +100°C
Durée de stockage	12 mois à 25 °C dans son emballage d'origine
Température d'utilisation	-55°C a +150°C

Données Technique du produit

Boulon M10 x 20 Zn - 8.8 - écrou h = 0,8 d à 25 ° C

Résistance à la torsion :

Rupture (ISO 10964)	5-8 N.m
Résiduel (ISO 10964)	2-5 N.m
Résistance au cisaillement (ISO 10123)	3-5 N/mm ²
Allongement à la rupture	> 100 %
Délai de manipulation	15-30 mn
Délai de mise en service	1-3 heures
Polymérisation complète	5-10 heures

Résistance chimique

Essais effectués pendant 24 heures de polymérisation à température et produit est indiqué

Substance	°C	Résistance après 100 h	Résistance après 500 h	Résistance après 1000 h
Huile moteur	125	Optimal	Bonne	Bonne
Huile boîte de vitesse	125	Optimal	Bonne	Bonne
Fuel	25	Optimal	Bonne	Bonne
Essence	25	Optimal	Optimal	Optimal
Eau glycolée 50%	87	Bonne	Bonne	Bonne
Liquide frein	25	Optimal	Optimal	Bonne

Performances de séchage

La Vitesse de durcissement dépend du jeu de montage, du matériel, des surfaces et de la température. La force fonctionnelle est généralement atteinte dans les 1 - 3 heures, et le durcissement complet prend en 24 - 36 heures. Dans le cas de surfaces passives et / ou basse température un durcissement rapide peut être obtenu en utilisant l'activateur Loxeal 11.

Mode d'emploi

Le produit est recommandé pour une utilisation sur des surfaces métalliques. Nettoyer les pièces et dégraisser avant de coller avec le PREPARATEUR 10.

Appliquer le produit pour remplir complètement l'écart, assembler les pièces et tenir pour le temps de séchage. Produit liquide peut endommager le revêtement, certains plastiques et élastomères et des événements de stress-cracking fin pourraient être induits si elle est utilisée avec des thermoplastiques.

Pour le démontage, utiliser des outils normaux et éventuellement chaleur de 150 ° C / 250 ° C, retirer tout résidu du produit durci mécaniquement ou avec de l'acétone.

Conditionnement

Accordéon de 75 ml et Flacon de 250 ml

Stockage

Nous vous recommandons de stocker un produit dans un endroit frais et sec, à température < à 25 ° C. Pour éviter les contaminations ne pas remplir les contenants avec le produit utilisé.

Les données contenues dans ce document sont obtenus dans les laboratoires Loxeal et sont donnés à titre indicatif, si des détails sont nécessaires, s'il vous plaît contacter le service technique Loxeal. Loxeal garantit la qualité des produits fournis respectueux selon ses propres spécificités. Loxeal ne peut pas assumer la responsabilité pour les résultats obtenus par d'autres méthodes qui ne sont pas sous le contrôle Loxeal. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de l'utilisateur d'un produit mentionnés dans ce document. Loxeal décline toute garantie expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits Loxeal. Loxeal décline expressément toute responsabilité pour les dommages indirects ou accessoires de toute nature, y compris la perte de profits.

Toute utilisation du produit en dehors des conditions et limites exposées par la fiche technique ne serait engager la responsabilité de Jacret S.A. pour toutes les conséquences et faits dommageables du type corporel, matériel, immatériel consécutif ou non et toute action judiciaire auprès des tribunaux répressifs.